

## ACRYL JAVÍTÓ KÉSZLET

A javítókészlet színezett acryl szurokból és katalizátoranyagból áll. Kisebb acryl sérülések javítására alkalmas. A javítandó felületről távolítsunk el minden szennyeződést és az esetleges laza darabokat.

Használat előtt az acrylt a keverőpálca segítségével keverjük fel. Majd tökéletesen keverjük össze a katalizátorral (megjegyzés: az acrylhoz 2% (18-25°C) katalizátor keverendő). A bekevert anyagot 15-20 percen belül fel kell használni. A legalacsonyabb alkalmazhatósági hőmérséklet +10°C. Optimális hőmérséklet: szobahőmérséklet.

Az anyag megkötése után (ajánlott kötési idő szobahőmérsékleten: 24 óra) a felületet annak egyenetlensége függvényében a szükséges területen csiszoljuk síkba 400-as (durvább), majd 800-1000-es (finomabb) csiszolópapírral. A csiszolást kézzel végezzük, mert a gépi csiszolás az acryl túlmelegedését okozhatja!

Csiszolás után a felületet **POLÍROZÓ KÉSZLETTEL** az eredeti felülettel megegyezően fényesre polírozhatjuk.

Tárolás: sötét, hűvös helyen. Lezárt flakonban az anyag cca. 3 hónapig használható.